

**PS,POLYLAC<sup>®</sup> PH-55Y**

January 1, 2016 V1W

**材料特性**

特性(Properties)	测试方法(Test Method)	测试条件(Test Condition)	单位(Unit)	PH-55Y
流动系数 Meit Flow Index	ASTM D-1238	200°C*5kg	g/10 min.	9.3
软化点 Vicat Softening Temp	ASTM D-792	1 kg *50°C/hr	°C	95
IZOD 冲击强度 IZOD Impact Strength	ASTM D-256	1/4"	kg-cm/cm	7.0
引张强度 Tensile Strength	ASTM D-638	6 mm/min	kg/cm <sup>2</sup>	230
延伸率 Tensile Elongation	ASTM D-638	6 mm/min	%	55
色相 Yellow Index	ASTM D-1925	-	-	-11.0

以上数据仅代表一般通用数据，不代表每一产品的规格值