

CHIMEI

鎮江奇美化工有限公司
ZHENJIANG CHI MEI CHEMICAL CO., LTD

江苏省镇江新区韩桥路88号

电话:0511-83121300 传真:0511-83121033

PMMA 塑胶 ACRYREX® - CM-205G

January1,2020 V1W

物性资料

物性	测试方法	测试条件	单位	CM-205G
拉伸强度	ASTM D638	1/8 " 6 mm/min	Kg/cm2 lb2/in2	720 10200
延伸率	ASTM D638	1/8 " 6 mm/min	%	5
弯曲强度	ASTM D790	1/4 " 2.8 mm/min	Kg/cm lb2/in2	1100 15600
全光透过率	ASTM D1003	1/8 "	%	92
Izod冲击强度	ASTM D256	1/4 " , 23℃	Kg-cm/cm (ft-lb2/in2)	2.0 0.37
熔融指数	ASTM D1238	230℃,3.8Kg	g/10min	1.8
硬度	ASTM D785	1/4 "	M Scale	97
比重	ASTM D792	23℃	-	1.19
维氏软化温度	ASTM D1525	1/8 " , 50℃/hr	℃ °F	113 235
热变形温度	ASTM D648	1/4 " , 120℃/hr	℃ °F	100 212
UL燃烧等级	UL 94	-	-	1.5mmHB

以上数据仅代表一般通用数据，不代表每一产品的规格值

如有疑问请洽0511-83121300

