

## 食品接触级 *ABS,POLYLAC<sup>®</sup>* PA-757KF

January 1 , 2024

### 材料特性：食品接触级

特性	测试方法	测试条件	单位	PA-757KF
引张强度	ISO 527	50 mm/min	MPa	46
延伸率	ISO 527	50 mm/min	%	20
弯曲强度	ISO 178	2mm/min	MPa	69
弯曲弹性率	ISO 178	2 mm/min	GPa	2.4
IZOD 冲击强度	ISO 180	4mm/23℃	kJ/m <sup>2</sup>	18
Charpy 冲击强度	ISO 179	4mm/23℃	kJ/m <sup>2</sup>	20
流动系数	ISO 1133	200℃, 5kg	cm <sup>3</sup> /10min	1.6
		220℃, 10kg		18
硬度	ASTM D785	-	-	R-116
密度	ISO 1183	23℃	g/cm <sup>3</sup>	1.04
软化点	ISO 306	10N, 50℃/hr	℃	103
热变形温度	ISO 75-2	1.8MPa annealed	℃	98
		1.8MPa unannealed		83
燃烧率	File No.E194560 UL&C-UL	-	-	1.5mm HB

以上数据仅代表一般通用数据，不代表每一产品的规格值  
若有任何疑问请洽产品推广课 0511-83121300