

防火级 ABS, POLYLAC® D-1200

January 1, 2024

材料特性：防火级

特性	测试方法	测试条件	单位	D-1200
引张强度	ISO 527	50 mm/min	MPa	38
延伸率	ISO 527	50 mm/min	%	20
弯曲强度	ISO 178	2mm/min	MPa	65
弯曲弹性率	ISO 178	2 mm/min	GPa	2.2
IZOD 冲击强度	ISO 180	4mm/23°C	kJ/m ²	19
Charpy 冲击强度	ISO 179	4mm/23°C	kJ/m ²	20
流动系数	ISO 1133	200°C, 5kg	cm ³ /10min	4.5
		220°C, 10kg		47
硬度	ASTM D785	-	-	R-102
密度	ISO 1183	23°C	g/cm ³	1.17
软化点	ISO 306	10N, 50°C/hr	°C	92
热变形温度	ISO 75-2	1.8MPa annealed	°C	85
		1.8MPa unannealed		72
燃烧率	File No.E194560 UL&C-UL	-	-	2.5mm V-0

以上数据仅代表一般通用数据，不代表每一产品的规格值
若有任何疑问请洽产品推广课 0511-83121300