

押出級 PS, POLYREX® PH-88S

January 1, 2024

特性描述：押出成型用

特性	測試方法	測試條件	單位	PH-88S
引張強度	ISO 527	50 mm/min	MPa	29
延伸率	ISO 527	50 mm/min	%	70
彎曲強度	ISO 178	2mm/min	MPa	40
彎曲彈性率	ISO 178	2 mm/min	GPa	2.0
IZOD 衝擊強度	ISO 180	4mm/23°C	kJ/m ²	10.5
Charpy 衝擊強度	ISO 179	4mm/23°C	kJ/m ²	8.0
流動係數	ISO 1133	200°C , 5kg	cm ³ /10min	4.0
		220°C , 10kg		-
密度	ISO 1183	23°C	g/cm ³	1.05
軟化點	ISO 306	10N , 50°C/hr	°C	93
熱變形溫度	ISO 75-2	1.8MPa annealed	°C	96
		1.8MPa unannealed		76
燃燒率	File No.E194560 UL&C-UL	-	-	1.5mm HB

以上資料僅代表一般通用資料，不代表每一產品的規格值，
若有任何疑問請洽產品推廣課 0511-83121300。