

押出级 PS, POLYREX® PH-88SF

January 1 , 2024

特性描述：冰箱板材专用

特性	测试方法	测试条件	单位	PH-88SF
引张强度	ISO 527	50 mm/min	MPa	20
延伸率	ISO 527	50 mm/min	%	75
弯曲强度	ISO 178	2mm/min	MPa	30
弯曲弹性率	ISO 178	2 mm/min	GPa	1.6
IZOD 冲击强度	ISO 180	4mm/23℃	kJ/m ²	10.8
Charpy 冲击强度	ISO 179	4mm/23℃	kJ/m ²	11.5
流动系数	ISO 1133	200℃, 5kg	cm ³ /10min	3.4
		220℃, 10kg		-
密度	ISO 1183	23℃	g/cm ³	1.03
软化点	ISO 306	10N, 50℃/hr	℃	91
热变形温度	ISO 75-2	1.8MPa annealed	℃	93
		1.8MPa unannealed		75
燃烧率	File No.E194560 UL&C-UL	-	-	1.5mm HB

以上资料仅代表一般通用资料，不代表每一产品的规格值，
若有任何疑问请洽产品推广课 0511-83121300 。